

COLORAMA 2 MULTICOLOUR

- Tejido exclusivo de Colorama Trevira CS con un hilo multicolor para conseguir textura y tonalidad
- Certificado Cradle to Cradle™ Bronze
- Certificado por la norma Oeko-Tex® 100, libre de sustancias nocivas
- Lavable hasta 72°
- Propiedades acústicas probadas

APLICACIONES



INDICACIONES DE LA TRAMA

	Semi transparente
	Poliéster Trevira CS
	260 g/m ²
	0.55 mm
	325 cm
	330 cm
	330 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO

							
	-1%	-2%	-2.5%	-0.5%			
							
	-1%						
							

PROPIEDADES TÉCNICAS

	6
	Alpha-w = 0.30 / 0.65
	Retardante de la llama
	Aplicable en zonas húmedas
	Sólo procesamiento cruzado
	Sólo el tratamiento cruzado
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle

RETARDANTE DE LA LLAMA

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type C (BS 5867-2)
 NFPA 701



Colorama 2 Multicolour

COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
111	27.4	27.0	64.4	8.6	6.6	0.53	0.38
131	17.8	18.9	47.6	33.5	6.8	0.63	0.45
161	12.6	13.3	39.1	47.6	5.1	0.68	0.49
181	8.4	8.7	27.8	63.5	4.0	0.75	0.54
211	24.9	26.4	59.4	14.2	8.0	0.56	0.40
261	12.6	13.1	37.9	49.0	5.1	0.69	0.49
431	12.3	18.2	46.3	35.5	5.0	0.64	0.46
461	9.8	17.3	43.8	38.9	4.8	0.65	0.47

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value


T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Valor calculado con vidrio: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Colorama 2 Multicolour




111



131



161



181



211



261



431



461

Los colores mostrados no son vinculantes