

COLORAMA ACOUSTIC

- Tejido exclusivo Colorama Trevira CS tejido con un hilo acústico transparente
- Rendimiento acústico superior invisible en su apariencia.
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Lavable hasta 60°

APLICACIONES



INDICACIONES DE LA TRAMA

	Transparente
	92% poliéster Trevira CS, 8% poliéster
	140 g/m²
	0.40 mm
	325 cm
	330 cm
	330 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO

						
	-1%	-2%	-0.5%			
						
	-1%					
						

PROPIEDADES TÉCNICAS

	5
	Alpha-w = 0.15 / 0.55
	Retardante de la llama
	Aplicable en zonas húmedas
	Adecuado para Wave
	Oeko-Tex
	Colores especiales de 120 m

RETARDANTE DE LA LLAMA

Class 1 (EN 13773)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Colorama Acoustic

COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
101	44.6	46.6	44.4	9.0	19.7	0.67	0.48
110	44.6	46.6	44.4	9.0	19.7	0.67	0.48
210	44.5	45.9	44.5	9.6	18.5	0.67	0.48
250	36.7	42.3	41.1	16.6	14.0	0.69	0.50
450	38.1	42.5	41.0	16.5	13.1	0.69	0.50
660	32.2	42.2	38.6	19.2	11.8	0.71	0.51
770	32.4	40.8	37.4	21.8	12.8	0.71	0.51
910	44.5	47.0	42.9	10.1	19.6	0.68	0.49

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value


T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Valor calculado con vidrio: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Colorama Acoustic



Los colores mostrados no son vinculantes