

COLORAMA ACOUSTIC MULTICOLOUR

- Tejido exclusivo Colorama Trevira CS tejido con hilos acústicos y multicolores que genera una característica textura y tonalidad.
- Rendimiento acústico superior invisible en su apariencia
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Lavable hasta 60°

APLICACIONES



INDICACIONES DE LA TRAMA

	Transparente
	92% poliéster Trevira CS, 8% poliéster
	140 g/m²
	0.40 mm
	325 cm
	330 cm
	330 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO

						
	-1%	-2%	-0.5%			
						
	-1%					
						

PROPIEDADES TÉCNICAS

	6
	Alpha-w = 0.45 / 0.65
	Retardante de la llama
	Aplicable en zonas húmedas
	Adecuado para Wave
	Oeko-Tex

RETARDANTE DE LA LLAMA

Class 1 (EN 13773)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Colorama Acoustic Multicolour

COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
111	44.1	43.5	51.6	4.9	15.3	0.62	0.45
131	37.8	38.2	42.0	19.8	11.2	0.68	0.49
161	33.9	34.1	37.4	28.5	9.3	0.71	0.51
181	31.0	30.8	29.2	40.0	7.6	0.76	0.55
211	43.4	43.3	48.9	7.8	14.0	0.64	0.46
261	34.5	34.4	34.6	31.0	9.2	0.73	0.52
431	34.8	38.1	41.1	20.8	9.1	0.69	0.49
461	32.1	36.3	38.7	25.0	7.0	0.70	0.50

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_S Solar absorbance

F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Valor calculado con vidrio: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Colorama Acoustic Multicolour




111



131



161



181



211



261



431



461

Los colores mostrados no son vinculantes