

## LEVISO LIGHT

- Tejido dimout de textura sutil con un acabado suave
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Lavable hasta 60°
- Propiedades acústicas testadas

### APLICACIONES



### INDICACIONES DE LA TRAMA

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | Oscurecimiento       |
|    | Poliéster            |
|  | 300 g/m <sup>2</sup> |
|  | 0.62 mm              |
|   | 295 cm               |
|  | 300 cm               |

### INSTRUCCIONES DE LAVADO



### PROPIEDADES TÉCNICAS

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | 4-5                         |
|    | Alpha-w = 0.80              |
|  | Retardante de la llama      |
|  | Sólo procesamiento cruzado  |
|  | Sólo el tratamiento cruzado |
|  | Oeko-Tex                    |
|  | Colores especiales de 400 m |

### RETARDANTE DE LA LLAMA

Class 1 (EN 13773)  
M1 (NF P 92-503/5/7)  
Type B (BS 5867-2)



## Leviso Light

### COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ( $\pm 5\%$ , DIN EN 410)

| Color | $T_V$ | $T_S$ | $R_S$ | $A_S$ | $F_C$ | $g_{tot}$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 1     | 0.6   | 1.0   | 59.8  | 39.2  | 0.54  | 0.39      |
| 2     | 0.6   | 1.0   | 59.8  | 39.2  | 0.54  | 0.39      |
| 3     | 0.6   | 1.0   | 59.8  | 39.2  | 0.54  | 0.39      |
| 8     | 0.6   | 1.0   | 59.8  | 39.2  | 0.54  | 0.39      |
| 9     | 0.0   | 0.8   | 44.5  | 54.7  | 0.64  | 0.46      |
| 11    | 0.0   | 0.8   | 44.5  | 54.7  | 0.64  | 0.46      |
| 12    | 0.0   | 0.8   | 44.5  | 54.7  | 0.64  | 0.46      |
| 14    | 0.0   | 0.9   | 37.1  | 62.0  | 0.68  | 0.49      |
| 17    | 0.0   | 0.8   | 44.5  | 54.7  | 0.64  | 0.46      |
| 18    | 0.0   | 0.9   | 37.1  | 62.0  | 0.68  | 0.49      |
| 19    | 0.0   | 0.9   | 37.1  | 62.0  | 0.68  | 0.49      |
| 23    | 0.0   | 0.9   | 37.1  | 62.0  | 0.68  | 0.49      |
| 25    | 0.0   | 0.9   | 37.1  | 62.0  | 0.68  | 0.49      |
| 27    | 0.6   | 1.0   | 59.8  | 39.2  | 0.54  | 0.39      |
| 28    | 0.0   | 0.9   | 37.1  | 62.0  | 0.68  | 0.49      |
| 29    | 0.0   | 0.9   | 34.0  | 65.1  | 0.70  | 0.51      |
| 30    | 0.0   | 0.9   | 34.0  | 65.1  | 0.70  | 0.51      |
| 31    | 0.0   | 0.9   | 37.1  | 62.0  | 0.68  | 0.49      |
| 32    | 0.0   | 0.8   | 44.5  | 54.7  | 0.64  | 0.46      |
| 33    | 0.6   | 1.0   | 59.8  | 39.2  | 0.54  | 0.39      |

$T_V$  Visible light transmission

$R_S$  Solar reflectance

$F_C$  Shading factor

$T_S$  Solar transmission

$A_S$  Solar absorption

$g_{tot}$  Total g-value

$F_C + g_{tot}$ : Valor calculado con vidrio:  $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ , DIN EN 13363-1

## Leviso Light



Los colores mostrados no son vinculantes