

MULTICOLOUR DIMOUT

- Tela dimout tejida con un hilo multicolor para oscurecer la habitación con textura especial
- El reverso de color más claro ofrece una mayor reflectancia del calor.
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Lavable hasta 72°
- Propiedades acústicas probadas

APLICACIONES



No es adecuado:
SG 4905

INDICACIONES DE LA TRAMA

	Oscurecimiento
	Poliéster
	400 g/m ²
	0.80 mm
	315 cm
	320 cm
	320 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO

							
	-1%	-2%	-2.5%	-0.5%			
							
	-1%						
							

PROPIEDADES TÉCNICAS

	6
	Alpha-w = 0.65 / 0.85
	Retardante de la llama
	Aplicable en zonas húmedas
	Sólo el tratamiento cruzado
	Sólo procesamiento cruzado
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle

RETARDANTE DE LA LLAMA

B-s1,d0 (EN 13501-1)
Class 1 (EN 13773)
Type B (BS 5867-2)



Multicolour Dimout

COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
111	0.2	0.2	48.3	51.5	0.10	0.61	0.44
131	0.1	0.1	48.2	51.7	0.00	0.61	0.44
161	0.0	0.0	47.9	52.1	0.00	0.61	0.44
181	0.0	0.0	48.7	51.3	0.00	0.61	0.44
211	0.2	0.2	48.0	51.8	0.10	0.61	0.44
261	0.0	0.0	48.3	51.7	0.00	0.61	0.44
431	0.0	0.1	48.1	51.8	0.00	0.61	0.44
461	0.0	0.1	48.5	51.4	0.00	0.61	0.44

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value


T_S Solar transmission

A_S Solar absorption


F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Valor calculado con vidrio: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1


Multicolour Dimout




111




131



161




181



211



261



431



461

Los colores mostrados no son vinculantes