

MULTISCREEN 1%, 5%, 10%

- Tejido tipo screen con alto control de luz para minimizar el deslumbramiento
- Se ofrece en 3 factores de apertura para adaptarse a todas las orientaciones del edificio.
- Certificación Greenguard® para productos de bajas emisiones

APLICACIONES



INDICACIONES DE LA TRAMA

	1%	5%	10%
	Semi transparente		
	64% de PVC, 36% de fibra de vidrio		
	440 g/m ²	410 g/m ²	350 g/m ²
	0.55 mm	0.55 mm	0.47 mm
	245 cm	315 cm	315 cm
	250 cm	8.9 cm, 12.7 cm, 250 cm, 320 cm	250 cm, 320 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO



PROPIEDADES TÉCNICAS

	7-8
	Retardante de la llama
	Optimizado para estaciones de trabajo
	Diversos factores de apertura
	Aplicable en zonas húmedas
	Impresión digital
	Greenguard
	Colores especiales de 10'000 m
	Soldable

RETARDANTE DE LA LLAMA

C-s3,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (BS 476)
 Class 1 (UNI 9176/77)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)
 NFPA 701



Más información
silentgliss.com



Multiscreen 1%, 5%, 10%

COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)


Multiscreen 1%							
Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
0702	11.8	14.0	47.0	39.0	0.00	0.64	0.46
0730	5.6	6.0	25.0	69.0	0.01	0.79	0.57
3001	2.8	3.0	9.0	88.0	0.01	0.89	0.64

Multiscreen 5%							
Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
0202	20.6	21.0	69.0	10.0	0.05	0.50	0.36
0207	15.8	17.0	54.0	29.0	0.05	0.60	0.42
0220	19.1	22.0	62.0	16.0	0.06	0.54	0.39
0707	12.7	15.0	37.0	48.0	0.06	0.71	0.50
3001	5.6	6.0	10.0	84.0	0.05	0.89	0.62
3006	5.3	5.0	7.0	88.0	0.06	0.89	0.63
3030	5.4	6.0	5.0	89.0	0.04	0.89	0.64


Multiscreen 10%							
Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
0202	28.7	29.0	63.0	8.0	0.11	0.54	0.39
0207	23.2	25.0	53.0	22.0	0.11	0.61	0.44
0220	26.4	29.0	58.0	13.0	0.10	0.57	0.41
0707	18.3	21.0	34.0	45.0	0.11	0.74	0.53
3001	10.2	10.0	10.0	80.0	0.10	0.89	0.64
3006	9.3	10.0	6.0	84.0	0.12	0.89	0.64
3030	10.8	10.0	5.0	85.0	0.10	0.89	0.64

T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
 T_S Solar transmission A_S Solar absorption F_C Shading factor


$F_C + g_{tot}$: Valor calculado con vidrio: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Multiscreen 1%, 5%, 10%


0702 (1%)




0730 (1%)



3001 (1%)




0202 (5%)




0207 (5%)




0220 (5%)



0707 (5%)




3001 (5%)



3006 (5%)




3030 (5%)




0202 (10%)




0207 (10%)



0220 (10%)



0707 (10%)



3001 (10%)



3006 (10%)



3030 (10%)

Los colores mostrados no son vinculantes