


## NOX

- Tejido opaco de poliéster con reverso del mismo color para una apariencia uniforme por dentro y por fuera
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas

### APLICACIONES



Anchura < 260 cm:  
Sistemas de enrollables de  
oscurecimiento  
No es adecuado: SG 4905



### INDICACIONES DE LA TRAMA

 Ocultación total

 Poliéster con revestimiento acrílico

 340 g/m<sup>2</sup>

 0.44 mm

 ← max. → 295 cm

 300 cm

### PROPIEDADES TÉCNICAS

 5-6

 Retardante de la llama

 Impresión digital

 Oeko-Tex

 Colores especiales de 1'000 m

### INSTRUCCIONES DE LAVADO



### RETARDANTE DE LA LLAMA

B1 (DIN 4102-1)

Type B (BS 5867-2)

B-s2,d0 (EN 13501-1)



**Nox**
**COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ( $\pm 5\%$ , DIN EN 410)**

Color	$R_s$	$A_s$	$F_c$	$g_{tot}$
<b>1</b>	72.0	28.0	0.46	0.33
<b>2</b>	70.0	30.0	0.47	0.34
<b>3</b>	49.0	51.0	0.61	0.44
<b>4</b>	44.0	56.0	0.64	0.46
<b>5</b>	17.0	83.0	0.81	0.58
<b>6</b>	5.0	95.0	0.89	0.64


 $R_s$  Solar reflectance

 $A_s$  Solar absorption

 $F_c$  Shading factor

 $g_{tot}$  Total g-value

 $F_c + g_{tot}$ : Valor calculado con vidrio:  $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ , DIN EN 13363-1

**Nox**


Los colores mostrados no son vinculantes