

## OSCURANTE

- Tejido "dim out" ligero con un tacto agradable y reverso del mismo color para una apariencia uniforme por dentro y por fuera
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Lavable hasta 72°
- Propiedades acústicas probadas

### APLICACIONES



### INDICACIONES DE LA TRAMA

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | Oscurecimiento       |
|    | Poliéster            |
|   | 250 g/m <sup>2</sup> |
|  | 0.45 mm              |
|  | 295 cm               |
|  | 300 cm               |

### INSTRUCCIONES DE LAVADO

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| -1%                                                                                | -1.5%                                                                               | -1.5%                                                                               |                                                                                     | -0.5%                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |

### PROPIEDADES TÉCNICAS

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | 5-6                         |
|    | Alpha-w = 0.60              |
|   | Retardante de la llama      |
|  | Aplicable en zonas húmedas  |
|  | Adecuado para Wave          |
|  | Oeko-Tex                    |
|  | Colores especiales de 200 m |

### RETARDANTE DE LA LLAMA

Class 1 (EN 13773)  
Class 1 (UNI 8456)  
Type B (BS 5867-2)



## Oscurante

### COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ( $\pm 5\%$ , DIN EN 410)

| Color      | $T_V$ | $T_S$ | $R_S$ | $A_S$ | $F_C$ | $g_{tot}$ |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| <b>328</b> | 0.2   | 0.3   | 56.8  | 42.9  | 0.56  | 0.40      |
| <b>331</b> | 0.0   | 0.2   | 45.4  | 54.4  | 0.63  | 0.45      |
| <b>334</b> | 0.1   | 0.2   | 54.1  | 45.7  | 0.57  | 0.41      |
| <b>337</b> | 0.0   | 0.3   | 31.5  | 68.2  | 0.72  | 0.52      |
| <b>338</b> | 0.0   | 0.2   | 28.1  | 71.7  | 0.74  | 0.53      |
| <b>339</b> | 0.0   | 0.2   | 33.1  | 66.7  | 0.71  | 0.51      |
| <b>340</b> | 0.0   | 0.2   | 40.5  | 59.3  | 0.61  | 0.48      |
| <b>343</b> | 0.0   | 0.2   | 32.3  | 67.5  | 0.71  | 0.51      |
| <b>344</b> | 0.0   | 0.2   | 31.6  | 68.2  | 0.72  | 0.52      |
| <b>752</b> | 0.0   | 0.2   | 41.9  | 57.9  | 0.65  | 0.47      |
| <b>756</b> | 0.0   | 0.2   | 47.7  | 52.1  | 0.62  | 0.44      |
| <b>757</b> | 0.0   | 0.2   | 37.4  | 62.4  | 0.68  | 0.49      |

$T_V$  Visible light transmission

$R_S$  Solar reflectance

$F_C$  Shading factor

$T_S$  Solar transmission

$A_S$  Solar absorption

$g_{tot}$  Total g-value

$F_C + g_{tot}$ : Valor calculado con vidrio:  $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ , DIN EN 13363-1

## Oscurante



328



331



334



337



338



339



340



343



344



752



756



757

Los colores mostrados no son vinculantes