

# VERSASCREEN 1%, 2%, 5%, 10%

- Tejido tipo screen con alto control de luz para minimizar el deslumbramiento
- Se ofrece en 4 factores de apertura para adaptarse a todas las orientaciones del edificio.
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Certificación Greenguard® para productos de bajas emisiones
- Resistencia certificada al moho

## APLICACIONES



!

No es adecuado: SG 4905, SG 4900, SG 4907

## INDICACIONES DE LA TRAMA

|                                                                                    | 1%                              | 2%                       | 5%                       | 10%                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Semi transparente               |                          |                          |                          |
|  | 25% poliéster, 75% PVC          |                          |                          |                          |
|  | 520 g/<br>m <sup>2</sup>        | 510 g/<br>m <sup>2</sup> | 420 g/<br>m <sup>2</sup> | 400 g/<br>m <sup>2</sup> |
|  | 0.70 mm                         | 0.63 mm                  | 0.55 mm                  | 0.55 mm                  |
|  | 295 cm                          |                          |                          |                          |
|  | 8.9 cm, 12.7 cm, 250 cm, 300 cm |                          |                          |                          |

## PROPIEDADES TÉCNICAS

|                                                                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 8                                     |
|  | Retardante de la llama                |
|  | Optimizado para estaciones de trabajo |
|  | Diversos factores de apertura         |
|  | Antimicrobiano (ASTM - SGS)           |
|  | Aplicable en zonas húmedas            |
|  | Oeko-Tex, Greenguard                  |
|  | Colores especiales de 800 m           |
|  | Soldable                              |

## INSTRUCCIONES DE LAVADO



## Versascreen 1%, 2%, 5%, 10%

### COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ( $\pm 5\%$ , DIN EN 410)

| Versascreen 1% |       |       |       |       |          |       |           |
|----------------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-----------|
| Color          | $T_V$ | $T_S$ | $R_S$ | $A_S$ | $T_{UV}$ | $F_C$ | $g_{tot}$ |
| 001            | 11.0  | 15.0  | 67.0  | 18.0  | 0.10     | 0.50  | 0.36      |
| 003            | 4.5   | 7.0   | 51.0  | 42.0  | 0.10     | 0.60  | 0.43      |
| 401            | 0.7   | 3.0   | 17.0  | 80.0  | 0.00     | 0.81  | 0.58      |
| 901            | 0.1   | 0.5   | 4.0   | 95.5  | 0.00     | 0.89  | 0.64      |

| Versascreen 2% |       |       |       |       |          |       |           |
|----------------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-----------|
| Color          | $T_V$ | $T_S$ | $R_S$ | $A_S$ | $T_{UV}$ | $F_C$ | $g_{tot}$ |
| 001            | 12.0  | 16.0  | 72.0  | 12.0  | 1.4      | 0.47  | 0.34      |
| 003            | 5.3   | 9.0   | 50.0  | 41.0  | 1.4      | 0.61  | 0.44      |
| 401            | 1.1   | 3.0   | 17.0  | 80.0  | 0.70     | 0.81  | 0.58      |
| 901            | 0.8   | 1.0   | 4.0   | 95.0  | 1.0      | 0.89  | 0.64      |

| Versascreen 5% |       |       |       |       |          |       |           |
|----------------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-----------|
| Color          | $T_V$ | $T_S$ | $R_S$ | $A_S$ | $T_{UV}$ | $F_C$ | $g_{tot}$ |
| 001            | 12.0  | 20.0  | 66.0  | 14.0  | 6.6      | 0.51  | 0.37      |
| 003            | 9.0   | 12.0  | 44.0  | 44.0  | 5.2      | 0.65  | 0.47      |
| 401            | 6.0   | 5.0   | 6.0   | 89.0  | 4.8      | 0.88  | 0.64      |
| 901            | 6.0   | 5.0   | 5.0   | 90.0  | 7.7      | 0.89  | 0.64      |


| Versascreen 10% |       |       |       |       |          |       |           |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-----------|
| Color           | $T_V$ | $T_S$ | $R_S$ | $A_S$ | $T_{UV}$ | $F_C$ | $g_{tot}$ |
| 001             | 20.0  | 24.0  | 63.0  | 13.0  | 6.7      | 0.54  | 0.39      |
| 003             | 15.0  | 19.0  | 45.0  | 36.0  | 8.8      | 0.65  | 0.47      |
| 401             | 9.0   | 11.0  | 17.0  | 72.0  | 9.3      | 0.82  | 0.59      |
| 901             | 9.0   | 9.0   | 4.0   | 87.0  | 9.4      | 0.90  | 0.65      |

$T_V$  Visible light transmission     $R_S$  Solar reflectance     $T_{UV}$  UV transmission     $g_{tot}$  Total g-value  
 $T_S$  Solar transmission     $A_S$  Solar absorption     $F_C$  Shading factor


$F_C + g_{tot}$ : Valor calculado con vidrio: 0.72 /  $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ , DIN EN 13363-1

**Versascreen 1%, 2%, 5%, 10%**


001 (1%)




003 (1%)




401 (1%)




901 (1%)



001 (2%)




003 (2%)




401 (2%)




901 (2%)



001 (5%)




003 (5%)




401 (5%)




901 (5%)



001 (10%)



003 (10%)



401 (10%)



901 (10%)

Los colores mostrados no son vinculantes