MULTI VISIO

- Tissu Trevira CS à structure stable
- Particulièrement adapté à l'impression numérique
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives



APPLICATIONS

INDICATION SUR TISSU

Semi-transparent	
Polyester Trevira CS	
210 g/m²	
0.40 mm	
max.	235 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm	

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

6-7	
Alpha-w = 0.30	
Retardateur de flamme	
Compatible avec lieux humides	
Impression digitale	
Oeko-Tex	
Coupe au laser	
Couleurs spéciales à partir de 500 m	

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

CLASSEMENT AU FEU

B-s1,d0 (EN 13501-1)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701

OEKO TEX® STANDARD 100 S08-0170 Hohenstein HTTI

Plus d'informations
silentgliss.com

Multi Visio

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
01	42.0	41.0	50.0	9.0	32.0	0.63	0.46
02	31.0	35.0	48.0	17.0	23.0	0.64	0.46
03	38.0	38.0	49.0	13.0	25.0	0.64	0.46
08	7.0	28.0	32.0	40.0	7.0	0.74	0.53
20	36.0	39.0	48.0	13.0	22.0	0.65	0.46
21	6.0	25.0	32.0	43.0	6.0	0.74	0.52
26	27.0	35.0	43.0	22.0	15.0	0.68	0.47
27	17.0	31.0	38.0	31.0	10.0	0.71	0.50
51	42.0	40.0	49.0	11.0	31.0	0.64	0.46

T_V Transmission de lumière visible

T_S Transmission solaire

R_S Réflexion solaire

A_S Absorption solaire

T_{UV} Transmission UV

F_C Facteur d'ombre

g_{tot} Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Multi Visio

01

02

03

08

20

21

26

27

51

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles

20/05/2024