

MULTISCREEN 1%, 5%, 10%

- Screen pour une gestion optimale de la lumière du jour et la protection simultanée contre l'éblouissement
- 3 facteurs d'ouverture pour un contrôle optimal de la lumière en fonction de l'orientation du bâtiment
- Certification Greenguard® pour produits à faibles émissions

APPLICATIONS



INDICATION SUR TISSU

	1%	5%	10%
	Semi-transparent		
	64% PVC, 36% fibre de verre		
	440 g/m ²	410 g/m ²	350 g/m ²
	0.55 mm	0.55 mm	0.47 mm
	245 cm	315 cm	315 cm
	250 cm	8.9 cm, 12.7 cm, 250 cm, 320 cm	250 cm, 320 cm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	7-8
	Retardateur de flamme
	Préconisé pour les postes de travail en informatique
	Plusieurs facteurs d'ouverture
	Compatible avec lieux humides
	Impression digitale
	Greenguard
	Couleurs spéciales à partir de 10'000 m
	Soudable

CLASSEMENT AU FEU

C-s3,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (BS 476)
 Class 1 (UNI 9176/77)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)
 NFPA 701



Multiscreen 1%, 5%, 10%

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)


Multiscreen 1%							
Couleur	T_V	T_s	R_s	A_s	T_{UV}	F_C	g_{tot}
0702	11.8	14.0	47.0	39.0	0.00	0.64	0.46
0730	5.6	6.0	25.0	69.0	0.01	0.79	0.57
3001	2.8	3.0	9.0	88.0	0.01	0.89	0.64

Multiscreen 5%							
Couleur	T_V	T_s	R_s	A_s	T_{UV}	F_C	g_{tot}
0202	20.6	21.0	69.0	10.0	0.05	0.50	0.36
0207	15.8	17.0	54.0	29.0	0.05	0.60	0.42
0220	19.1	22.0	62.0	16.0	0.06	0.54	0.39
0707	12.7	15.0	37.0	48.0	0.06	0.71	0.50
3001	5.6	6.0	10.0	84.0	0.05	0.89	0.62
3006	5.3	5.0	7.0	88.0	0.06	0.89	0.63
3030	5.4	6.0	5.0	89.0	0.04	0.89	0.64


Multiscreen 10%							
Couleur	T_V	T_s	R_s	A_s	T_{UV}	F_C	g_{tot}
0202	28.7	29.0	63.0	8.0	0.11	0.54	0.39
0207	23.2	25.0	53.0	22.0	0.11	0.61	0.44
0220	26.4	29.0	58.0	13.0	0.10	0.57	0.41
0707	18.3	21.0	34.0	45.0	0.11	0.74	0.53
3001	10.2	10.0	10.0	80.0	0.10	0.89	0.64
3006	9.3	10.0	6.0	84.0	0.12	0.89	0.64
3030	10.8	10.0	5.0	85.0	0.10	0.89	0.64

T_V Transmission de lumière visible R_s Réflexion solaire T_{UV} Transmission UV g_{tot} Valeur g totale
 T_s Transmission solaire A_s Absorption solaire F_C Facteur d'ombre


Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Multiscreen 1%, 5%, 10%



0702 (1%)




0730 (1%)




3001 (1%)




0202 (5%)




0207 (5%)




0220 (5%)



0707 (5%)




3001 (5%)



3006 (5%)




3030 (5%)



0202 (10%)




0207 (10%)



0220 (10%)



0707 (10%)



3001 (10%)



3006 (10%)



3030 (10%)

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles