

OSCURANTE

- Tissu opaque lisse avec un touché agréable et la même couleur à l'avant et à l'arrière pour un aspect uniforme à l'intérieur et à l'extérieur
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Lavable jusqu'à 72°
- Efficacité acoustique testée

APPLICATIONS



INDICATION SUR TISSU

	Dimout (Obscurcissant)
	Polyester
	250 g/m ²
	0.45 mm
	295 cm
	300 cm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

						
-1%	-1.5%	-1.5%		-0.5%		

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	5-6
	Alpha-w = 0.60
	Retardateur de flamme
	Compatible avec lieux humides
	Confection Wave possible
	Oeko-Tex
	Couleurs spéciales à partir de 200 m

CLASSEMENT AU FEU

Class 1 (EN 13773)
Class 1 (UNI 8456)
Type B (BS 5867-2)



Oscurante

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Couleur	T_v	T_s	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
328	0.2	0.3	56.8	42.9	0.56	0.40
331	0.0	0.2	45.4	54.4	0.63	0.45
334	0.1	0.2	54.1	45.7	0.57	0.41
337	0.0	0.3	31.5	68.2	0.72	0.52
338	0.0	0.2	28.1	71.7	0.74	0.53
339	0.0	0.2	33.1	66.7	0.71	0.51
340	0.0	0.2	40.5	59.3	0.61	0.48
343	0.0	0.2	32.3	67.5	0.71	0.51
344	0.0	0.2	31.6	68.2	0.72	0.52
752	0.0	0.2	41.9	57.9	0.65	0.47
756	0.0	0.2	47.7	52.1	0.62	0.44
757	0.0	0.2	37.4	62.4	0.68	0.49

T_v Transmission de lumière visible

R_s Réflexion solaire

F_c Facteur d'ombre

T_s Transmission solaire

A_s Absorption solaire

g_{tot} Valeur g totale

$F_c + g_{tot}$: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Oscurante

328



331



334



337



338



339



340



343



344



752



756



757

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles