

## POLYFLAX

- Tissu polyester structuré avec un aspect lin naturel
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Lavable jusqu'à 72°

### APPLICATIONS



### INDICATION SUR TISSU

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | Transparent          |
|    | Polyester            |
|  | 100 g/m <sup>2</sup> |
|  | 0.47 mm              |
|   | 325 cm               |
|  | 330 cm               |

### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



### PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | 5                                    |
|    | Retardateur de flamme                |
|  | Compatible avec lieux humides        |
|  | Confection Wave possible             |
|  | Oeko-Tex                             |
|  | Couleurs spéciales à partir de 120 m |

### CLASSEMENT AU FEU

Class 1 (EN 13773)  
Class 1 (UNI 8456)  
Type B (BS 5867-2)



Polyflax

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

| Couleur | T <sub>v</sub> | T <sub>s</sub> | R <sub>s</sub> | A <sub>s</sub> | T <sub>uv</sub> | F <sub>c</sub> | g <sub>tot</sub> |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 100     | 59.9           | 58.7           | 37.4           | 3.9            | 34.9            | 0.73           | 0.52             |
| 120     | 54.2           | 56.0           | 36.5           | 7.5            | 46.9            | 0.73           | 0.53             |
| 160     | 39.7           | 48.8           | 30.5           | 20.7           | 38.6            | 0.76           | 0.55             |
| 220     | 53.1           | 56.0           | 35.9           | 8.1            | 48.0            | 0.73           | 0.53             |
| 240     | 44.7           | 51.5           | 33.5           | 15.0           | 43.4            | 0.75           | 0.54             |
| 740     | 35.2           | 47.5           | 25.8           | 26.7           | 39.1            | 0.79           | 0.57             |
| 760     | 31.8           | 46.1           | 24.9           | 29.0           | 37.9            | 0.80           | 0.57             |
| 940     | 28.7           | 39.3           | 30.9           | 29.8           | 26.3            | 0.75           | 0.54             |

T<sub>v</sub>  
Transmission de lumière visible

T<sub>s</sub>  
Transmission solaire

R<sub>s</sub>  
Réflexion solaire

A<sub>s</sub>  
Absorption solaire

T<sub>uv</sub>  
Transmission UV

F<sub>c</sub>  
Facteur d'ombre

g<sub>tot</sub>  
Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Polyflax



Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles